表二

母材厚度	吹孔等之長徑	吹孔等點數
二十五公厘以下者	超過零點五公厘在一公厘以下	一
超過二十五公厘者	超過零點七公厘在一公厘以下	一
不限制	超過一公厘在二公厘以下	二
⋮	超過二公厘在三公厘以下	三
⋮	超過三公厘在四公厘以下	六
⋮	超過四公厘在六公厘以下	十
⋮	超過六公厘在八公厘以下	十五
⋮	超過八公厘	二十五