

表六

查貝 V 型缺口試樣之尺度	三試樣之最小平均能量值
10 × 10 毫米	E
10 × 7.5 毫米	六分之五 E
10 × 5.0 毫米	三分之二 E